



SCHEDA TECNICA COMMERCIALE
Technical Data Sheet

Articolo <i>Item</i>	SOFTER	Grana <i>Grain</i>	Liscia <i>Smooth</i>
Tipologia <i>Article kind</i>	Natural Leather	Colore <i>Colour</i>	Master <i>Master</i>
Tipologia di imballo <i>Packaging</i>	Cavalletto/Scatola/Bancale/Rotolo <i>Wooden horse/Box/Wooden pallet/Roll</i>		
CARATTERISTICHE <i>Characteristics</i>	METODO <i>Test Method</i>	REQUISITI <i>Requirements</i>	U.M.
Spessore <i>Thickness</i>	ISO 2589	1,0-1,2	mm
Massa Unitaria <i>Weight per unit area</i>	ISO 2420	800-1100	g/m²
Resistenza alla trazione - carico a rottura <i>Tensile strength</i>	ISO 3376 <i>standard specimen</i>	≥ 8	N/mm²
Allungamento a rottura <i>Elongation at break</i>	ISO 3376 <i>standard specimen</i>	20 - 80	%
Resistenza alla lacerazione <i>Tear strength</i>	ISO 3377-1	≥ 15	N
Solidità alla luce artificiale <i>Colourfastness to artificial light</i>	ISO 105-B02	≥ 4	B.S.
Solidità al colore dell'acqua <i>Colour fastness to water</i>	ISO 11642	≥ 4	G.S.
Resistenza strofinio a secco - 500 cicli <i>Dry Rub Fastness - 500 cycles</i>	ISO 11640 ISO 105-A03	≥ 4	G.S.
Resistenza strofinio a umido - 250 cicli <i>Wet Rub Fastness - 250 cycles</i>	ISO 11640 ISO 105-A03	≥ 4	G.S.
Resistenza alle flessioni a secco - 80.000 cicli <i>Dry flex resistance - 80.000 cycles</i>	ISO 5402-1	pass	visual
Adesione alla rifinitura a secco <i>Adhesion of finish - Dry</i>	ISO 11644	≥ 5	N/cm
Adesione alla rifinitura a umido <i>Adhesion of finish - Wet</i>	ISO 11644	≥ 3	N/cm